

VLOEIBARE AFDICHTINGSSYSTEMEN



VILTON VLOEIBAAR RUBBER BUITEN

AFDICHTEN



Productomschrijving

Vilton Vloeibaar Rubber Buiten is een ééncomponent bitumenrubber coating verrijkt met polymeer-technologie, ontworpen voor duurzame afdichtingstoepassingen. Vilton Vloeibaar Rubber Buiten is uitzonderlijk elastisch, eenvoudig aan te brengen met kwast, roller of airless spuitsysteem, en hecht betrouwbaar op vrijwel alle bouwmaterialen waaronder beton, metselwerk, metaal, hout en bitumen. Vilton Vloeibaar Rubber Buiten voor het luchtdicht maken van HSB-elementen, het beschermen van funderingen of het herstellen van dakdetails.

Producteigenschappen

- Lucht en waterdicht maken van funderingen en aansluitingen:
 $1.5 \text{ kg/m}^2 = 1 \text{ mm} = \text{luchtdicht}$
 $3.0 \text{ kg/m}^2 = 2 \text{ mm} = \text{waterdicht}$
 $4.5 \text{ kg/m}^2 = 3 \text{ mm} = \text{waterdicht onder grondniveau}$
- Luchtdichting van HSB-elementen, kozijnen en betonelementen
- Afdichting rondom gordijngelvels
- Repareren van dakgoten, doorvoeren, overige dakbedekking.
- Snel en eenvoudige aan te brengen met roller, kwast of airless-spuut
- Milieuvriendelijk en duurzaam
- Ongevoelig voor temperatuurswisselingen



Technische gegevens

- Product basis: Polymer gemodificeerd bitumen
- Kleur: Zwart
- Dichtheid: $1,20 \text{ kg/l}$
- UV-bestendigheid/veroudering: 2 jaar (MILSTD-810G)
- Rek bij breuk: $> 1500 \%$ (ISO 37)
- Scheuroverbrugging: $\geq 2 \text{ mm (Cb1)}$ (EN 15812)
- Vastestofgehalte: 70%
- Brandklasse: E (EN 13501-1)
- Verwerkbaar: $5^\circ\text{C tot } 35^\circ\text{C}$
- Waterdichtheid: 72 uur onder $0,075 \text{ bar}$ bij 3 mm laagdikte (EN 15820)
- Houdbaarheid: 12 maanden (tussen 5°C en 25°C in ongeopende originele verpakking)

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen

Artikelcode	Verpakking emmer
Vilton-VRBU-17KG	17 kg

Montagevoorschriften

Vilton Vloeibaar Rubber Buiten is eenvoudig met een kwast, roller of spuitsysteem aan te brengen. De coating is koud en veilig verwerkbaar en vormt na uitharding een naadloos flexibel membraan. Vermijd opslag bij een temperatuur lager dan 5°C . Raadpleeg het veiligheidsblad voor u Vilton Vloeibaar Rubber Buiten gebruikt. Neem bij het aanbrengen van dit product met een airless spuitsysteem de standaard veiligheid en voorzorgsmaatregelen in acht, draag handschoenen een veiligheidsbril en andere persoon beschermings middelen, raadpleeg hiervoor het veiligheidsblad.

- De ondergrond dient droog, schoon en vetvrij te zijn; stof, steentjes en losse delen dienen te worden verwijderd.
- Ruw gladde oppervlakken op voor een betere hechting.
- Plaats rugvulling om een open naad of voeg te overbruggen. Voor de juiste rugvulling neemt u contact op met uw technisch adviseur.
- Het product dient goed opgeroerd te worden.
- Breng voldoende laagdikte aan $1.5 \text{ kg/m}^2 = 1 \text{ mm} = \text{luchtdicht}$
 $3.0 \text{ kg/m}^2 = 2 \text{ mm} = \text{waterdicht}$
 $4.5 \text{ kg/m}^2 = 3 \text{ mm} = \text{waterdicht onder grondniveau}$
- Onder goede omstandigheden is Vilton Vloeibaar Rubber Buiten na 24 uur overspuitbaar en na 48 uur volledig uitgehard. De droog- en uithardingsstijd varieert afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Aanbrengen van Vilton Vloeibaar Rubber Buiten kan op aanvraag door Vilton® Services verzorgd worden.



info@vilton.nl
www.vilton.nl