Copyright© Vilton

BOUWLIJM GR



AFDICHTEN

Productomschrijving

Vilton Bouwlijm GR is een hoogwaardige niet-vlekkende allround kit en lijm met een hoge eindsterkte voor bouw en industrie. Bouwlijm GR is geschikt voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: natuur- steen, beton, glas, gips, EPDM, PU, PVC, harde kunststoffen, koper, lood en metalen. Na uitharding is Bouwlijm GR een duurzaam elastisch blijvend rubber. Bouwlijm GR is EC1 en A+ gecertificeerd, hiermee voldoet het aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk 'Gezondheid en welzijn', Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) (producten).

Producteigenschappen

- Blijvende elasticiteit
- UV-, vocht en schimmelbestendig
- Overschilderbaar
- Sterke hechting zonder primer op veel ondergronden
- Neutrale uitharding, bijna geurloos
- Oplosmiddel-, siliconen- en isocyanaat vrij
- Universeel toepasbaar
- Geschikt voor EPDM



Technische gegevens

• Verwerkingstemperatuur:	+5 tot +40°C	
• Uithardingstijd:	3 mm/ 24 uur	
• Rek bij breuk:	250%	DIN 53505/ISO 868
• Bewegingsopname:	20%	
• Hardheid:	58° shore A	DIN 53505/ISO 868
• Huidvorming:	10 minuten (23°C / 50% RV)	DBTM 10.00
• Temperatuur bestendigheid:	-40°C tot + 120°C	
• Treksterkte:	3,2 Mpa	DIN 53504 S2

GEV-EMICODE EC1 sehr emissionsarm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'emission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très fiables émissions) à C (fortes émissions).

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen

Artikelcode	Inhoud per koker [ml]	Verpakking
LIJM-GR-290	290	koker
LIJM-GR-290/24		doos à 24 st

Montagevoorschriften

Voor gebruik wordt geadviseerd eerst een hechtingsproef te nemen. Ondergrond dient schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Verwerk de Bouwlijm GR alleen boven de +5°C. Breng de lijm volvlaks aan om een goede verlijming te realiseren. Aanbrengen van Vilton Bouwlijm GR kan op aanvraag door Vilton Services verzorgd worden.

Aandachtspunten

- Vermijdt contact met huid en ogen.
- Opslaan op een koele droge plaats.
- Lege kokers afvoeren in geschikte afvalcontainers.
- Niet geschikt voor continue waterbelasting.
- Niet geschikt voor beglazingsvoegen.
- Niet geschikt in combinatie met chloor.
- Ongeopende patronen zijn maximaal 24 maanden houdbaar bij temperaturen tussen +5°C en 25°C.
- Niet geschikt voor bitumineuze ondergronden.

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik, deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Specificaties onder voorbehoud van druk- of zetfouten, opbouw en specificatiewijzigingen

Vilton Services

info@vilton.nl
www.vilton.nl